

PRODOTTI MASSETTI IN SABBIA/CEMENTO
SP BASIC
Caratteristiche Tecniche del prodotto SP BASIC

IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE	CT C20 F4 – MASSETTO secondo la UNI EN 13813
CONSISTENZA	Terra umida a presa ed asciugatura normale
COMPOSIZIONE	Legante cementizio Portland, Inerti regionali selezionati in curva granulometrica, Fibre polimeriche, additivo fluidificante
RESISTENZA A COMPRESSIONE	20 N/mm²
RESISTENZA A FLESSIONE	4 N/mm²
TEMPI DI ASCIUGATURA	≥ 28 gg
PLANARITÀ (codice di buona pratica)	≤ 3 mm (misurata con regolo rigido da 2 mt, in ogni direzione)
MASSA VOLUMETRICA A 28 GG	c.a. 1900 Kg/mc
COEFF. CONDUCIBILITÀ TERMICA (ISO UNI EN 10456)	1,30 W/(m*k) (valore tabellare)