

**SCHEDA TECNICA PRODOTTI SOTTOFONDI ALLEGGERITI**

**SP POL TERM**

**Caratteristiche Tecniche del prodotto SP POL TERM**

DOSAGGIO CEMENTO	<b>300 Kg</b>
DENSITA' A 28GG	<b>315 kg/MC</b>
COMPOSIZIONE	Legante cementizio CEM I 42,5R, perle di polistirolo vergine additate
RESISTENZA A COMPRESSIONE	<b>1,61 N/mm<sup>2</sup></b>
COEFF. CONDUCIBILITA' TERMICA	<b>0,08 W/(m*k)</b> (valore tabellare)
PEDONABILITA'	<b>3 gg</b>
ASSOGGETTABILITA' A CARICHI	<b>7 gg</b>
STAGIONATURA	<b>28 gg</b>
UMIDITA' RESIDUA D'EQUILIBRIO	<b>12,0 CM%</b>